

## **SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA**

**VYSOKÁ VODOODPUDIVOSŤ A NÍZKÁ ŠPINIVOSŤ**

**Použitie:** EMPORIO Silikónová fasádna farba je vysokoakostna silikonova fasádna farba, priepustná pre vodné pary, vytvára ochranný náter, ktorý odoláva kyslým dažďom a poveternostným vplyvom, prachovým časticami a zachováva dlhodobý čistý vzhľad fasády.

**Použitie:** na vonkajšie a vnútorné omietky, murivo, brizolit, sadrokarton, drevotriesku. Je vhodná na prenatier starých i nových akrylátových i silikónových omietok na zatepľovacích systémoch.

**Odporúčané podklady:** všetky minerálne podklady, cementové a vápenno-cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň. Podklad musí byť suchý (< 7% vlhkosti), vyzreté (najmenej 1 mesiac po dokončení omietok, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistôt a mastnoty, starých nesudržných náterov.

**Aplikácia:** valčekom, štetcom, airless technikou. Pred spracovaním dobre rozmiešajte, farbu nanášajte rovnomerne. Aplikátory po ukončení aplikácie ihneď umyte vodou. Na staré i nové podklady nanášajte prvú vrstvu EMPORIO Silikónová fasádna farba nariadenú do 10% vody, druhú vrstvu neriedte a naneste najskor po 4. hodinách schnutia pri teplote 20°C. Na veľmi ťažké podklady použite penetráciu EMPORIO. Na podklad ošetrovaný Penetračným náterom nanášajte farbu v dvoch vrstvách, pričom prvú ani druhú náter už neriedte. Farbu EMPORIO Silikónová fasádna farba aplikujte na miestach chránených pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom. Doporučená teplota podkladu a okolia pre aplikáciu je od +5°C do +30°C. Dobu schnutia fasádneho náteru výrazne ovplyvňuje zvýšená vlhkosť vzduchu a nižšia teplota vzduchu.

**Skladovanie:** Skladujte v uzavretom originálnom balení na suchom a tmavom mieste v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +28 °C. Výrobok nesmie premrznúť.

**Doba skladovateľnosti:** 12 mesiacov od dátumu výroby.

## SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA

VYSOKÁ VODOODPUDIVOSŤ A NÍZKÁ ŠPINIVOSŤ

**Bezpečnostné opatrenia:** Počas práce nejedzte, nefajčite a používajte ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí očí ich ihneď vypláchnite prúdom čistej vody a vyhľadajte očného lekára. Po práci je potrebné umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným krémom. Bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

**Likvidácia obalu:** Prázdne vedro, fóliu a nepotrebovaný obsah uložte na štátom schválenú skládku odpadu. Podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

**Balenie:** 5 l a 10 l

### Technické informácie:

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zloženie:</b>                                    | disperzia silikonových pojív, pigmenty, aditíva a ďalšie prísady                                               |
| <b>Merná hmotnosť</b>                               | bílá 1,64 g/cm <sup>3</sup> , báze B1, B2, B3 1,34 g/cm <sup>3</sup>                                           |
| <b>Zrnitosť (ČSN EN 13300)</b>                      | jemný                                                                                                          |
| <b>Odtien</b>                                       | biela, báza B1, B2, B3 pre tónovanie pigmenty MIPA PMD                                                         |
| <b>Belosť (% MgO)</b>                               | 97%                                                                                                            |
| <b>Teoretická vydatnosť na 1 vrstvu</b>             | 8 m <sup>2</sup> /l, podľa nasiakavosti, porézności a štruktúry podkladu                                       |
| <b>Doba zasychania pri 20°C a 65% rel. vlhkosti</b> | Pretirateľná po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota dobu schnutia predlžuje. |
| <b>Odolnosť voči oteru za mokra (ČSN EN 13300)</b>  | trieda 2                                                                                                       |
| <b>Priepustnosť pre vodnú paru (ČSN EN 1062-1)</b>  | trieda V1-2 (vysoká - stredná)                                                                                 |

Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným použitím výrobku.

Vydání: 05/2025, aktualizace: 05/2025