



## GRUND-SG 302

Hĺbkový penetračný náter

**Oblasť použitia:** Penetračný náter na hĺbkové spevnenie a zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov. Na prípravu podkladov z betónu a pórobetónu (napr. plynobetón), tehlových stien, betónových tvárnic, omietok, anhydritových poterov a sadrokartónových dosiek. Ideálny na prípravu podkladu pred nanášaním disperzných farieb a aplikáciou stierok (sadrových, vápenných, vápenno-cementových atď.), keramických obkladov, tapiet atď.

**Vlastnosti:**

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Na báze nanočastíc
- Preniká hlboko do podkladu
- Redukuje nasiakavosť
- Uľahčuje nanášanie farieb a mált
- Odolný voči zmydelneniu

**Spracovanie:**



Technické údaje		
Číslo výrobku	314500	314501
Druh obalu		
Množstvo v balení	1 l	5 l
Množstvo na palete	12 Stk./Ktn.	120 ks./pal.
Farba	Bezfarebný	
Spotreba	cca 0,175 l/m <sup>2</sup>	
Čas schnutia	cca. 2 hod (pri teplote + 20°C)	
Čas tuhnutia	cca 12 h	
pH	cca 7	

**Materiálové zloženie:**

- Vodná disperzia akrylátového polyméru
- Aditíva
- Voda

**Podklad:** Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a naviazaná. Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom.

**Typ podkladu:**

**Vápenno-cementové omietky:** V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.  
**Sadrové omietky:** V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.  
**Sadrokartón:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.  
**Betón, oceľobetón:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.  
**Poter:** V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.  
**Tehly a keramické bloky:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.  
**Pórobetón:** penetrovať dvakrát  
**Staré potery:** V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.

**Príprava výrobku:** Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

**Spracovanie:** Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom.



## GRUND-SG 302

Híbkový penetračný náter

---

<b>Podmienky spracovania:</b>	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.
<b>Skladovanie:</b>	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu 20 stupňov Celzia. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.