

VALTTI COLOR – venkovní lazura na dřevo

POPIS

Polotransparentní vrchní tenkovrstvá lazura na dřevo, které se absorbuje do dřeva a po prvním natření nevytváří pevný film na povrchu. VALTTI COLOR ochraňuje dřevo před vlivem počasí, zpomaluje nepříznivý vliv vlhkosti, UV záření a zabíjí mikrobiálnímu růstu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Venkovní dřevěné stěny, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost: Opracované dřevo: 8–12 m²/l na jeden nátěr. Neopracované dřevo: 4–8 m²/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace

Sušina: kolem 17%, závisí na odstínu

Hustota: 0,9 kg/l

Aplikace: Štětcem nebo máčením.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009"–0,011" vrchol paprsku.
Ředění: VALTTI COLOR není nutné ředit

Doba zasychání při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%: Běžně zaschlý na dotek po 4–8 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách

Konečný efekt: Mat

Báze: EC

Odstíny: Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu. Nedoporučujeme používat nenatónovaný Valtti Color protože právě barviva tvoří tu část, která chrání dřevo před UV-zářením

Balení: 18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l

NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Povrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudržného materiálu z povrchu.

Pro očištění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurila vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zajistěte aby byla impregnace VALTTI COLORU do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI COLOR nedoporučujeme používat spolu s lněno-olejovým

tmelem. Nejlepší kvalitu neodlepující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržением pokynů od výrobce. Věnujte pozornost upozornění vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselinou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru.

Základní nátěr: Natřete základem s VALTTI BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.

Podmínky pro natírání: Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20% , teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Natírání: Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI COLORU ve směru růstu dřeva. Obzvláště si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před odstříky VALTTI COLORU a VALTTI BASE.

Údržba: Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, stačí dva nátěry VALTTI COLORU po 3–5 letech.

Čištění náradí: Náradí očistěte s ředidlem 1050.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Zdraví škodlivý, Xn.

Obsahuje: těžký benzín (ropný), hydrogenačně rafinovaný, těžký, Terpén a [(dimethylamino)sulfonyl](fluor) (dichlór)-N-(4- totyl) metansulfenamid.

Hořlavý. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

ADR/RID Třída 3 Skupina balení III

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com