

TECHNICKÝ LIST

UNICA SUPER 60

ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESLÝ

POPIS VÝROBKU

Rýchlo schnúci, pololesklý uretánovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostriedok, ktorý spomaľuje účinok žltnutia v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia. Tónovaný produkt poskytuje lepšiu ochranu pred UV žiarením, ako netónovaný produkt.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Odporúčané použitie: Lode, nábytok a podlahy, ktoré sú vystavené ľahkému mechanickému a chemickému namáhaniu.
- Vhodný pre aplikáciu na drevené povrchy v interiéri a v exteriéri.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza EP.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti- Semi-transparent wood finishes. Môže byť tónovaný do Tikkurila priehľadných odtieňov. Vykonaajte skúšobnú aplikáciu na malej ploche, aby ste sa uistili o správnom výbere odtieňa. Ak je odtieň príliš tmavý, pridajte netónovaný lak Unica Super alebo riedidlo White Spirit 1050.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesk.
OBJEMOVÁ SUŠINA	48%.
HUSTOTA	Približne 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	12-14m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po 2 hodinách, suchý na manipuláciu po 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po približne 24 hodinách. Produkt dosiahne konečnú tvrdosť a odolnosť po približne 4 týždňoch. Doby schnutia závisia od ventilácie, relatívnej vlhkosti vzduchu, teploty a hrúbky nanoseného laku.
RIEDIDLO	White Spirit 1050.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009-0,013" (0,23-0,33mm) – riedenie 0-10% objemu.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 60
 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESLÝ

ODOLNOSŤ VOČI	CHEMIKÁLIÁM: Odoláva benzínu, nafte, white spirit, denaturovanému alkoholu, rastlinným a živočíšnym tukom, lubrikačným olejom a mastiam. Neodoláva napr. riedidlám. UMÝVANÍU: Vynikajúca so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755.
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Neovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade. Zle uzatvorené plechovky, alebo malé balenia nevydržia dlhé skladovanie.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	UNICA SUPER 60 obsahuje max. 500 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má lakovať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas lakovania a schnutia. Neaplikujte v silnom slnečnom žiarení alebo v chladnom a vlhkom počasí. Naplánujte prácu tak, aby film vyschol do večernej rosy.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové nelakované povrchy: Vyčistite povrch, odstráňte špinu a prach. Povrchy z tvrdého dreva pred lakovaním utrite s White Spirit 1050. Vonkajšie drevené povrchy, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam, vždy ošetríte so základným náterom Valtti Pohjuste pred lakovaním.

Predtým lakované povrchy: Predtým lakované povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý/odlupujúci sa lak škrabkou a potom celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

LAKOVANIE: Pred použitím lak dôkladne premiešajte. Lakovanie prvá vrstva: na neošetrené povrchy aplikujte Unica Super zriedený maximálne do 20% s White Spirit 1050. Naneste 2-3 tenké a rovnomerné vrstvy. V prípade potreby zriedte vrchný lak 0-20%.

Aplikujte 1-2 vrstvy neriedeného laku na predtým lakované povrchy. Medzi jednotlivými vrstvami povrch jemne prebrúste. Poznámka! Prvá laková vrstva na vonkajších povrchoch musí byť vykonaná s plne lesklým Unica Super 90.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVANIE: Skontrolujte stav lakovaného povrchu a podľa potreby vykonajte údržbu. Interval údržby tónovaného výrobku je dlhší ako interval bezfarebného produktu. Povrchy lakované pomocou Unica Super môžu byť ošetrené rovnakým lakom alebo podobným rozpúšťadlom riedeným lakom. Pozrite PRÍPRAVU.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 60 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESKLÝ

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefky, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistíte pomocou špongie, mopu alebo čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou.

S natieraným povrchom zaobchádzajte počas prvých týždňov po lakovaní opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku či mop.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

Poznámka! Riziko samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových utierok atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.