



Zloženie Lepidlo Duvilax® L-58 je lepidlo na báze disperzie kopolymérov. Nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a použitia. Pre lepenie obkladových prvkov je lepidlo v zhode s EN 12004:2002.

Vlastnosti

- Na báze vodnej disperzie s charakteristickou vôňou.
- Netoxický, nehorľavý, nevybušný, hygienický a zdravotne nezávadný;
- Biologicky odbúrateľný;
- Na nasiakavé i nenasiakavé podklady;
- Po vyschnutí vytvára súvislý elastický film;

Použitie Duvilax® L-58 je univerzálne stavebné lepidlo. Používa sa na lepenie textilných a PVC- podlahovín, linolea, marmolea, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových obkladov a podhládov apod. Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietky, drevovláknité a drevotriestkové dosky, na anhydritové a sadrové vyrovnávacie vrstvy apod. Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprímajúce vlhkosť z lepidla. Používa sa neriedený. Za účelom zníženia tekutosti, resp. zvýšenia hrúbky lepidla, sa môže bezprostredne pred lepením primiešať cement alebo jemný kremičitý piesok. Na nanášanie sa používa zubová stierka.

Balenie Farba PP téglík 1 kg; PP kýblik 5 kg, PE súdok 35 kg; sud 125 kg
biela – po vytvrdení svetlo hnedá

Parametre

Sušina	%	min.58	
Viskozita	mPa.s	$3 \cdot 10^3 - 6 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$13 \cdot 10^3 - 25 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH		4 - 6	
Minimálna teplota tvorenia filmu	°C	+8	
Otvorený čas	Min	2 - 6	
Počiatočná šmyková prídržnosť	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324 + A1(72 2463)
Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324
Doba zavädnutia: Ťahová prídržnosť	MPa	$\geq 0,5$ (N/mm ²)	po 20min. EN 1346 + A1(72 2464)
Sklz	Mm	$\leq 0,5$	STN EN 1308 + A1(72 2460)

Podmienky lepenia

Aplikačná teplota	°C	min. +15	
Rovinnosť podkladu	mm/2m	$\pm 1,0$	
Relatívna vlhkosť prostredia	%	40 – 75%	
Vlhkosť podkladu	%	max. 4	
Spotreba	g/m ²	350 - 500	(podľa nasiakavosti podkladu)
Čas schnutia lepidla	Hod	≈ 1	(pri 20°C)

Skladovateľnosť Pri teplotách od +5°C do < +40°C v pôvodnom neporušenom. uzavretom obale. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Záručná doba 12 mesiacov pre balenie do 15kg. Pre ostatné balenia je záručná doba 6 mesiacov.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



- Upozornenie** Neodporúčame žiadnu úprava a riedenie s výnimkou možnosti zahustenia v prípade potreby (napr. pri lepení obkladačiek) a to jemným pieskom alebo cementom.
- Čistenie** Materiál: ihneď vodou / ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.
- Bezpečnosť** Dodržujte bežné hygienické opatrenia.
- Vyrobené** Výrobok spoločnosti **DUSLO**, a.s. Šala, Slovenská republika
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 04.07.2008 Vyhotovené dňa: 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.