

ECO-TOP 290

platnosť 01.01.2012

VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNA HODNOTA	TOLERANCIA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Všeobecná charakteristika:


Dĺžka	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Šírka	EN 1848-2	[m]	1; 1,5; 3	-0,5%	+1,5%
Priamosť	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	[g/m ²]	140	-10	+10
Zjavné závady	EN 1850-2	-	Bez zjavných vad		

Technická charakteristika:

Reakcia na oheň	EN 13501 EN 11925-2	[trieda]	E	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928 EN 13111	[trieda]	W1	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	EN 13859-1;2 Příloha C	[trieda]	W1	-	-
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Pevnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1 EN 13859-1;2	[N/50mm]	290 / 205	-30 / -30	+50 / +45
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 13859-1;2 Příloha C	[N/50mm]	260 / 180	-40 / -35	+60 / +55
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1 EN 13859-1;2	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdĺ. / prieč. smere	EN 13859-1;2 Příloha C	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12310-1 EN 13859-1;2	[N]	150 / 180	-40 / -50	+70 / +70
Rozmerová stálosť	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Ohybnosť za nízkych teplôt	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-40	-	-
Priepustnosť vzduchu	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² .h.50Pa]	<0,02	-	-
Teplotný rozsah použitia	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Skúška tlakom vody	EN 20811	[cm]	>280	-	-

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

POUŽITIE VÝROBKU



EN 13859-1; 2

Vysoko difúzna podstrešná fólia, chránená netkaným rúnom z oboch strán, všetko z polypropylénu. Určená pre šikmé nevetrané strechy a ako vetrozábrana do stien. Inštalácia na krovky bez nutnosti vytvárať vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a fóliou. Pred montážou preštudujte platné vydanie Aplikacného manuálu alebo priloženého letáku roly.

Neobsahuje nebezpečné látky.