



ATLAS

UNI-GRUNT ULTRA

hlbkový penetračný koncentrát na savé podklady

- pod potery, lepidlá, omietky, stierky, farby, tapety
- farba umožňuje plnú kontrolu pracovného postupu
- výrazne zvyšuje príľnavosť
- znižuje savosť podkladu

1:8	1:6	1:6	1:6	1:3
POD SADOVÉ OMIETKY A FARBY	POD LEPIDLÁ NA DLAŽBU	POD OMIETKY	POD HYDROIZOLÁCIE	POD PODLAHY
do 360 m ²	do 280 m ²	do 280 m ²	do 280 m ²	do 53 m ²

3x vyššia bezpečnosť

Riadna príprava podkladu je základom úspechu každého stavebného projektu. Použitie penetračného náteru ATLAS UNI-GRUNT ULTRA s veľmi vysokým obsahom polymérovej disperzie zaručuje realizátorovi bezpečnosť a istotu, že ďalšie práce bude vykonávať na podklade:

- s optimálne zníženou nasiakavosťou,
- s rovnomernou savosťou po celom povrchu,
- zaisťujúcim čo najlepšiu príľnavosť pre ďalšie vrstvy.

Vlastnosti

Napenetrované podklady majú rovnomernú savosť a zníženú povrchovú nasiakavosť, čo zaisťuje lepšiu príľnavosť ďalších nanášaných vrstiev.

Prípravok preniká do podkladu a spája zrno, čím spevňuje povrch penetrovanej vrstvy.

Veľmi výdatný - jedno 4 kg balenie ATLAS UNI-GRUNT ULTRA stačí na penetráciu:

- 53 m² podkladu pre samonivelačné hmoty,
- 280 m² omietok pre stierkovanie, lepenie keramických obkladov, zhotovenie hydroizolácii, upevnenie tepelnej izolácii,
- 360 m² podkladu pre maľovanie a tapetovanie.

Špeciálne vybraný pigment zafarbí podklad, čo umožňuje kontrolovať pracovný postup, a to ako keď je podklad ešte mokrý, tak aj po jeho zaschnutí – získaná farba neznižuje kryciu schopnosť maliarskych náterov.

Učel

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA je penetračný náter určený na rôzne typy savých podkladov (steny, podlahy, stropy), v interiéri aj exteriéri budov.

Používa sa na penetráciu povrchov pred pokládkou podláh, lepením podlahových krytín, omietaním, stierkovaním, lepením keramických obkladov a dlažieb, tapetovaním a maľovaním.

V závislosti od typu vykonávanej práce a miesta aplikácie by sa mal penetračný náter riediť podľa odporúčaní uvedených v časti PENETRÁCIA.

Typy podkladov - štandardné

cementové podklady a potery	+
anhydritové podklady	+
cementové a vápennocementové omietky a stierky	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
pórobetónové steny	+
steny z tehál alebo silikátových tvárnic	+
steny z tehál alebo keramických tvárnic	+
steny zo sadrových tvárnic	+

Typy podkladov – problematické*	
cementové podlahy a potery s podlahovým vykurovaním	+
anhydritové potery s podlahovým vykurovaním	+
betón	+
staré interiérové akrylátové nátery	+
renovované povrchy, pokryté tmelmi a farbami	+
jestvujúce keramické a kameninové obklady a dlažby	používať ATLAS ULTRAGRUNT
teracco	používať ATLAS ULTRAGRUNT
OSB dosky	používať ATLAS ULTRAGRUNT
stabilné linoleum, PCV	používať ATLAS ULTRAGRUNT
laky na betón	používať ATLAS ULTRAGRUNT
olejové nátery	používať ATLAS ULTRAGRUNT

* platí pre všetky typy konečných povrchových úprav uvedených v tabuľke nižšie, okrem maliarskych náterov (kvôli vytvoreniu drsného povrchu prípravkom ATLAS ULTRAGRUNT).

Typ finálnej vrstvy - prečítajte si odporúčania výrobcu materiálu pre finálnu vrstvu týkajúce sa základného náteru pod ňou	
obklady a dlažby lepené cementovým alebo sadrovým lepidlom.	+
hydroizolácie	+
cementové podklady a potery, anhydritové potery	+
cementové, vápennocementové a sadrové omietky	+
lepidlá na tepelnú izoláciu	+
sadrové, cementové a polymérové stierky	+
interiérové akrylátové a latexové nátery	+
tapety	+

Oblasť použitia	
interiér	+
exteriér	+
horizontálne povrchy	+
zvislé povrchy	+

Technické údaje

Hmotnosť emulzie	cca 1,0 g/cm ³
Aplikačná teplota podkladu a okolia	od +5 °C do +30 °C
Ďalšie práce po nanosení penetračného náteru (v závislosti od podkladu)	- po 15 minútach: omietky, stierky, silikátové tvárnice, plynobetónové bloky - po 2 hodinách: samonivelačné potery

Technické požiadavky

Penetračný náter nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok.

Penetrácia

Príprava podkladu

Podklad by mal byť suchý, očistený, zbavený prachu, nečistôt, olejov, tukov a vosku. Pred nanosením emulzie je potrebné odstrániť všetky uvoľnené vrstvy, ktoré nie sú riadne spojené s podkladom. V prípade sadrových omietok a anhydritových poterov treba odstrániť mliečne zvyšky, ktoré vznikli pri vyhladzovaní omietky.

Príprava emulzie

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA sa vyrába ako ultra výdatná emulzia pripravená na použitie po zriedení vodou v nasledujúcich pomeroch:

- 1:3 pod potery
- 1:6 pod lepidlá, hydroizolácie, omietky
- 1:8 pod farby a stierky.

Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi ani zahusťovať.

Penetrácia

Emulziu nanášajte na podklad valčekom, štetcom alebo striekaním v tenkej a rovnomernej vrstve. Na slabé a vysoko savé podklady nanášajte základný náter dvakrát metódou mokré do mokrého. Pri penetrácii podkladov pod podlahové krytiny nalejte pripravenú emulziu na podklad a rovnomerne rozotrite bez vytvárania kaluží. Pokiaľ je podklad po zaschnutí prípravku stále nasiakavý, je potrebné penetráciu opakovať.

Použitie povrchu

Maľovanie, tapetovanie, lepenie obkladov a dlažieb a pod. by sa malo začať po zaschnutí emulzie. Po zaschnutí by mal penetračný náter vytvoriť matný povrch. Doba schnutia závisí od teploty a vlhkosti:

- 15 minút - omietky, silikátové tvárnice, plynobetónové tvárnice
- 2 hodiny - potery a podlahy

Spotreba

Spotreba prípravku v závislosti od aplikácie (podrobnosti v tabuľke na konci dokumentu):

- 0,1-0,2 kg/m²,
- 0,3 kg/m² pre podlahové podklady.

Balenie

Plastové nádoby: 4 kg

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na <http://www.atlas.com.pl/sk>.

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - Kat. A/h/FW - maximálny obsah VOC vo výrobku je nižší ako 1,9 g/l, prípustný obsah VOC 30 g/l.

Výrobok má Hygienický certifikát PZH.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na <http://www.atlas.com.pl/sk>.

Doba skladovateľnosti (použitelnosti) výrobku je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Pred základným náterom dôkladne ochráňte všetky prvky v okolí, napr. sklo, drevené konštrukcie, oplechovanie a pod. Nástroje ihneď po použití očistite čistou vodou.

Akkoľvek nečistoty po emulzii je možné odstrániť pomocou prípravku ATLAS SZOP 2000.

Informácie uvedené v technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavádzajú vás povinnosti vykonávať prácu v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce listy. Dokumenty priložené k produktu sú k dispozícii na <http://www.atlas.com.pl/sk>.

Obsah technického listu a použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2024-01-31

Podrobné údaje o riedení a spotrebe

Typ ďalšej vrstvy	Pomery roztoku emulzia: voda	Spotreba roztoku	Spotreba ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	Výdatnosť balenia 4 kg
potery	1 : 3	cca 0,3 kg/m ²	cca 0,075 kg/m ²	53 m ²
omietky, hydroizolácie lepidlá na obklady a dlažby a pre zatepľovacie systémy	1 : 6	cca 0,1 kg/m ²	cca 0,014 kg/m ²	280 m ²
stierky a farby	1 : 8	cca 0,1 kg/m ²	cca 0,011 kg/m ²	360 m ²